

Desiré

Speciální konečná úprava nejvyšší kvality na bázi bílých vložek.

Z dlouholeté zkušenosti Adicolor, získané působením v produkci dekorativních maleb, se zrodil k obohacení již tak širokého spektra produktů, nový přípravek na povrchovou úpravu, Desiré. Desiré nalézá uplatnění v kancelářích, obchodech i jiných interiérech, všude tam, kde požadujeme speciální úpravu, která v sobě dokáže snoubit nejen eleganci a rafinovanost, ale i jistou rustikálnost v jedinečné harmonické spojení. Smícháním různých Tinters v rovném či různorodém poměru můžeme obdržet celou škálu barev a odstínů, které jistě uspokojí představy a nároky každého zákazníka.



Směr použití:

Interiérový povrch, sádrový či omítnutý.

Příprava povrchu:

K obdržení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch štětkou nebo válečkem jeden nebo dva nátery univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE naředěného 20-30 % vody. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu, nežli přikročíme k samotné aplikaci. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíme k aplikaci konečné úpravy.

Odstíny:

Přimístit TINTER v poměru označeném ve vzorníku barev

Aplikace:

Rozetřít napříč produkt speciální štětkou DESIRE', nerovnoměrně, začít horním rohem a sestupovat směrem dolů, pokrýt 1 – 5 či více metrů čtverečních. Rozměr natřeného povrchu se může různit v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, rychlosti aplikace a následné konečné úpravy. Jakmile zaznamenáme částečné zaschnutí, přistoupíme k práci špachtlí DESIRE' - DISTENDER, napříč, zlehka, až do dosažení požadovaného efektu.

Ředění: 5-10 % vody



Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	8-10 čtverečních metrů na litr
Zasychání při 25 °C	4-6 hodin na dotek, 1-2 dny celkové zaschnutí
Open time	15-30 minut
Viskozita (Brookfield 20 °C)	12000 mPa.s
Obsah pevných látek	48+/-1

