

Desiré Chantal

Perleťově kovový zrnitý povrch v ohromujících barvách

Desiré CHANTAL je nová velice zajímavá varianta řady dekorativních zrnitých nátěrů Adicolor. Perleťově metalizovaný zrnitý povrchový nátěr připravený k okamžitému použití v nejmodernějších barvách: modrá, broskvová, růžová, zelená, šedá a levandulová, a to vše obohaceno atraktivními jemnými stříbrnými mikrogranulemi. Skutečně fascinující a jasně svítivý povrch, který dodá lesk a eleganci každému prostoru v interiéru.

Směr použití:

Veškeré běžné stěny v interiéru, které lze malovat – stěny na bázi sádkokartonu i omítnuté zdivo.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a bez závad. V případě starých drobných stěn nebo špatně držícího nátěru naneste vrstvu základové barvy ADIFIX naředěné podle návodu a nechte ji zaschnout. Válečkem nebo štětcem naneste jeden nebo dva základové nátěry FONDO UNIVERSALE obarvené stejnou tónovací barvou Adicolor TINTER, kterou chcete použít pro povrch (použijte poměr ředění 1 dílu tónovací barvy na 2 litry produktu), a naředěné 20 až 30 % vody a nechte je 5–6 hodin zaschnout.

Základní barvy k dispozici (perleťový a metalizovaný efekt):

Růžová - kód 54 Šedá - kód 51 Zelená - kód 55
Levandule - kód 52 Broskvová - kód 53 Modrá - kód 56

Příprava barvy:

Přidejte stanovené množství tónovací barvy Adicolor TINTER do základní barvy Desiré Chantal, jak je uvedeno v příslušné tabulce barev, a pečlivě míchejte, dokud se barva dokonale nerozmíchá. V katalogu jsou zobrazeny barvy při použití 1/3 tónovací barvy v 1 litru nátěru. Množství tónovací barvy lze zvětšit, pokud chcete dosáhnout tmavšího odstínu.

Aplikace:

Pomocí speciálního štětce DESIRÉ naneste barvu na povrch krátkými křížujícími se tahy; štětec pokaždé obraťte a dbejte, aby se tahy překrývaly. Začněte s nanášením v horním rohu stěny a postupujte dolů, přičemž pokaždé pokryjte plochu asi 3 až 5 m² podle možností v daném místě. Asi po 10–15 minutách po nanesení, když barva začne zasychat, přejedte nabarvenou stěnu jemně frézou Desiré Distender křížujícími se tahy a zároveň tak vystupující částice; tím dosáhnete požadovaného konečného efektu.

Technické údaje:

Pokrytí	15 až 18 m ² /litr
Ředění	připraveno k použití, případně 5 % vody
Doba schnutí při 25 °C	2 až 3 hodiny (suchá na dotek), 1 den (úplně suchá)
Hmotnost	1040 ± 10 g/l
Viskozita (Brookfield 20 °C)	9000 až 12000 mPa.s
Obsah VOC (norma ES: 2004/42/CE)	28 g/l; (L BA z roku 2010, max. hodnota: 200 g/l)



Doporučení:

Barvu neaplikujte při teplotě vzduchu a povrchu nižší než 5 °C nebo vyšší než 28 °C. Pečlivě si vypočítejte pokrytí a velikost povrchu, aby vám barva během práce nedošla, což by mohlo vést k rozdílům v odstínech. Dále doporučujeme smíchat barvu dohromady, pokud používáte pro jednu práci barvu z různých dodávek a nádob. Nářadí omyjte teplou vodou.