

# Desiré LUXURY

Rafinovaná konečná úprava nejvyšší kvality na bázi vloček v barvách zlato, stříbro a měď.

Velmi elegantní , bohatá konečná úprava charakterizovaná vločkami ve zlaté, stříbrné a měděné barvě. Rafinovanost výsledného efektu s elegantními odlesky propůjčují prestiž nejen kancelářskému nebo hotelovému interiéru, ale i obchodu či vaší domácnosti . Široká paleta barevných nuancí uspokojí každý požadavek.



**Směr použití:** Interiérový povrch, sádrový či omítnutý.



**Příprava povrchu:** K obdržení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch štětkou nebo válečkem jeden nebo dva nátery univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE, přidáním TINTERU vybrané barvy obdržíme požadovaný odstín – 1 TINTER na dva litry produktu naředěného 20-30 % vody. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíte k aplikaci konečné úpravy. Jedná-li se o podkladový materiál daný novou či naopak starou nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu, nežli přikročíte k samotné aplikaci.

**Odstíny:** Přimísit TINTER v poměru označeném ve vzorníku barev.



**Aplikace:** Rozetřít výrobek napříč speciální štětkou DESIRE', nerovnoměrně, začít horním rohem a sestupovat směrem dolů, pokrýt 1 – 5 či více metrů čtverečních. Rozměr natřeného povrchu se může různit v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, rychlosti aplikace a následné konečné úpravy. Jakmile zaznamenáme částečné zaschnutí, přistoupíme k práci špachtlí DESIRE' - DISTENDER, napříč, zlehka, až do dosažení požadovaného efektu.

**Ředění:** připravená k použití

## Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	10 - 12 čtverečních metrů na litr
Zasychání při 25 °C	2-3 hodin na dotek, 1-2 dny celkové zaschnutí
Specifická váha	1030 +/- 10 g/ litr
Viskozita ( Brookfield 20 °C)	7000 – 9000 mPa.s
Open time	15-20 minut

