

Sogni Line Dekorativní barvy

Desiré M&G MARMİ & GRANITI

Mramorový efekt je tak snadný

Napodobte fascinující vzhled luxusního přírodního kamene, např. mramoru nebo žuly, skutečně jednoduchým a levným způsobem, kterým vytvoříte velkolepý povrchový efekt. Nyní můžete kdykoli a snadno vytvářet fantastické obklady, panely či sloupky a obohatit tak vzhled kuchyně, koupelny, schodiště nebo obývacího prostoru. Jde o ideální řešení vysoce kvalitního povrchu, který zvýrazní stěny hotelů, restaurací, obchodů či nákupních center.



Směr použití:

Veškeré běžné stěny v interiéru i exteriéru.

Barvy a způsob dodávky

Každá z 8 barev, které jsme vybrali a které odpovídají určitému typu mramoru nebo žuly, je dodávána v sadě, která se skládá ze základové barvy, vlastního povrchového efektu, čirého ochranného laku, štětce, speciálního roztahovače a fixu na spáry. Barvy Marmı & Graniti jsou dodávány buď v sadě KIT 1 obsahující 1 litr každého z nátěrů M&G FINISH, M&G FONDO a ADILUX, nebo v sadě KIT 2 se 2 litry každého ze tří produktů.

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a bez závad. Válečkem nebo štětcem naneste jeden nebo dva základové nátěry naředěné 20 až 30 % vody. V případě nové zdi nebo staré drobné stěny či špatně držícího nátěru naneste vrstvu základové barvy ADIFIX naředěné podle návodu a nechte ji zaschnout.

Aplikace:

Pomocí speciálního štětce Desiré naneste efekt MARMİ & GRANITI nerovnoměrně na obarvený povrch se základovým nátěrem krátkými křížujícími se tahy; štětec pokaždé obraťte a dbejte, aby se tahy překrývaly. Začněte s nanášením v horním rohu stěny a postupujte dolů. Asi po 10–15 minutách po nanesení, když barva začne zasychat, přejeďte nabarvenou stěnu jemně frérou Desiré Distender křížujícími se pohyby a zároveň tak vystupující částice; tím dosáhnete požadovaného konečného efektu. Po nejméně 24 hodinách, kdy je barva zcela suchá, naneste jeden nebo dva nátěry ochranného laku ADILUX pomocí vlněného válečku, abyste dosáhli požadovaného lesku. Jedním nátěrem získáte saténový efekt, druhým nátěrem pak zvýšíte lesk. Pomocí dodaného fixu pak můžete vytvořit falešné spáry nebo značky na kvádrech. Doporučujeme si spáry rozvrhnout předem, aby byl výsledek přesvědčivý.

Technické údaje:

Pokrytí na jeden nátěr	4 až 12* m2/litr
Ředění vodou	připraveno k použití nebo max. 2–3 %
Doba schnutí při 25 °C	4 až 6 hodin (suchá na dotek); 1 den (úplně suchá)
Obsah VOC (hodnoty 2010 ES)	M&G Finish: 26 g/l



Doporučení:

Barvu neaplikujte při teplotě vzduchu a povrchu nižší než 5 °C nebo vyšší než 28 °C. Pečlivě si vypočítejte pokrytí a velikost povrchu, aby vám barva během práce nedošla, což by mohlo vést k rozdílným odstínům. Dále doporučujeme smíchat barvu do jedné, pokud používáte pro jednu práci barvu z různých dodávek a nádob. Nářadí omyjte teplou vodou. Barvu skladujte na místě dobře chráněném před velkým teplem a mrazem.