

Sogni Line Dekorativní barvy

# Marmorino

Fascinující antikovaná finální úprava na vápenném základě

Produkt nejvyšší kvality k získání efektu antikované Benátské omítky.

Vápenný základ, vybraný mramorový prach a mikro částičky křemene

propůjčují této omítce vzhled "z jiných časů". Vyzdvihuje prvotřídní

exklusivní vzhled tradičních italských dekorativních omítek.

Je také možné přidat 1 lt METALTOP Gold KS ke každé 4 litru MIZAAR na vrchní vrstvu, k vytvoření opravdu nádherné zlatého efektu.



#### Směr použití:

Sádrový povrch, sádkarton nebo adekvátně připravená omítka.

#### Příprava povrchu:

K obdržení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch stětkou nebo válečkem jeden nebo dva nátery univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE naředěného 20-30 % vody. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu, nežli přikročíme k samotné aplikaci. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíme k aplikaci konečné úpravy.

#### Odstíny:

Odstíny ze vzorníku obdržíme přimísením zvoleného Tinteru, míchací metlou na elektrické vrtačce, do bílého základu. K obdržení ideálního produktu se doporučuje připravit konečnou směs alespoň 12 hodin před použitím.

#### Aplikace:

Aplikovat zednickou lžící z nerezavějící oceli se zaoblenými hranami. Zvolený rozměr nástroje ovlivní konečný výsledek. První nátěr aplikovat vertikálními tahy stěrkou, následně provést aplikaci nepravidelnými tahy. Vyšší lesk je možno obdržet dodatečnou aplikací malého množství produktu naneseného za vyvinutí tlaku. K obdržení maximálního lesku, ochrany a ke zvýraznění vzoru MARMORINO aplikovat speciální vosk EASYWAX syntetickou houbou a naleštit měkkým hadrem před jeho kompletním zaschnutím.

**Ředění:** připravená k použití

#### Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	1,2 – 2,0 čtverečních metrů na litr
Zasychaní při 25 °C	3-4 hodin na dotek
Specifická váha	1480 +/- 20 g/ litr
Viskozita ( Brookfield 20 °C)	35000 – 40000 mPa.s
Následný nátěr	4-6 hodin
Obsah pevných látek	70+/-1



#### Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. Za účelem vyloučení eventuálního následného nedostatku nátěrového materiálu pozorně ověřit rozměry podkladu určeného k nátěru. K zamezení rozdílnosti barevných tonalit, v případě užití více balení, se doporučuje smísit veškerý materiál předem. Z téhož důvodu použít MARMORINO a TINTER vyrobené ve stejné sérii. Omýt pracovní náčiní teplou vodou.

