

MIZAAR

Prestižní finální úprava na vápenném základě s efektem Benátské lesklé omítky

Produkt nejvyšší kvality k získání efektu Benátské omítky. Formulovaný na základě vápna a vybraného mramorového prachu garantuje jemnou, sofistikovanou a prestižní finální úpravu v dokonalé harmonii jak s klasickým tak s moderním stylem, v neposlední řadě i díky bohaté škále barevných odstínů. MIZAAR, ke znovuoobjevení exkluzivity této krásné, tradiční italské finální úpravy. Je také možné přidat 1 lt METALTOP Gold KS ke každé 4 litrů MIZAAR na vrchní vrstvu, k vytvoření opravdu nádherné zlatého efektu.



Směr použití:

Sádrový povrch, sádkarton nebo adekvátně připravená omítka.

Příprava povrchu:

K obdržení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch stěrkou nebo válečkem jeden nebo dva nátěry univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE naředěného 20-30 % vody. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou spráskující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu, nežli přikročíte k samotné aplikaci. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíte k aplikaci konečné úpravy.

Příprava odstínu: Odstíny ze vzorníku obdržíme přimísením zvoleného Tinteru, míchací metlou na elektrické vrtačce, do bílého základu. K obdržení ideálního produktu se doporučuje připravit konečnou směs alespoň 12 hodin před použitím.

Aplikace:

Aplikovat zednickou lžící z nerezavějící oceli se zaoblenými hranami. Zvolený rozměr nástroje ovlivní konečný výsledek. První nátěr aplikovat vertikálními tahy stěrkou, následně provést aplikaci nepravidelnými tahy. Vyšší lesk je možno obdržet dodatečnou aplikací malého množství produktu naneseného za vyvinutí tlaku. K obdržení maximálního lesku, ochrany a ke zvýraznění vzoru MIZAAR aplikovat speciální vosk EASYWAX syntetickou houbou a nalesťit měkkým hadrem před jeho kompletním zaschnutím.



Ředění: Připravená k použití

Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	1,2 – 2,0 čtverečních metrů na litr
Zasychání při 25 °C	3-4 hodin na dotek
Specifická váha	1480 +/- 20 g/ litr
Viskozita (Brookfield 20 °C)	35000 – 40000 mPa.s
Následný nátěr	4-6 hodin
Obsah pevných látek	70+/-1



Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. Za účelem vyloučení eventuálního následného nedostatku nátěrového materiálu pozorně ověřit rozměry podkladu určeného k nátěru. K zamezení rozdílnosti barevných tónalit, v případě užití více balení, se doporučuje smísit veškerý materiál předem. Z téhož důvodu použít MIZAAR a TINTER vyrobené ve stejné sérii. Omýt pracovní náčiní teplou vodou.