

# Shade

Okouzluující konečný efekt, který zanechá hluboký dojem

SHADE' je velmi efektní finální nátěr existující ve dvou elegantních verzích: hladká a hrubá. Ukázkové odstíny vyplývají ze základu v barvách zlato, stříbro, měď, bronz a to přidáním vybraných Adicolor TINTER. Hladká verze SHADE L se výborně hodí k nátěru válečkem, jako emailová barva na zeď, dřevo nebo kov. Tato barva dokáže vhodně obohatit upravené zdi, kolony a ostatní dekorativní prvky. Hrubá verze SHADE R je vhodná k aplikaci štětkou nebo tamponem. Jejím prostřednictvím můžeme vytvořit oslnivé stínování a plastickou malbu plnou třpytu, která dodá prestiž a exkluzivitu hotelům, schodištím, kancelářím, obchodům, nebo vašemu domácímu prostředí. Shade' je možné nanášet i štětkou nebo houbou na nerovnoměrný povrch ke zvýraznění jeho jedinečnosti.



**Směr použití:** Interiérový povrch, sádrový či omítnutý.

**Příprava povrchu:** Zeď: K dosažení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch stětkou nebo válečkem jeden nebo dva nátěry univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE naředěného 20-30 % vody. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu - nežli přikročíte k samotné aplikaci. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíte k aplikaci konečné úpravy.

Dřevo: aplikovat jeden nebo dva nátěry ADIPAC

Kov: aplikovat jeden nátěr ANTIRUST

Pvc, hliník, zinek: aplikovat jeden nebo dva nátěry FUND FLEX.



**Příprava odstínu:** Přidejte uvedené množství Adicolor TINTER do SHADE Silver, zlato, měď a bronz base, jak je uvedeno na grafe barev a důkladně promíchejte.

**Aplikace:** SHADE' "L" hladká verze: Dva nátěry válečkem s krátkým vláknem obvykle uspokojivě pokryjí povrch. Optimální hladký nátěr vznikne provedením druhé aplikace nástřikem.

SHADE' "R" hrubá verze: První nátěr válečkem, druhý štětkou Sande' nebo tamponem.

**Ředění:** SHADE' "L" hladká verze: připravená k použití, k nástřiku ředěná 7-8% vody

SHADE' "R" hrubá verze: první nátěr ředěný vodou 10-15 %, druhý nátěr připravený k použití.



## Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	"L" 10-12 m2/ litr, "R" 6-8 m2/ litr
Zasychání při 25 °C	4-6 hodin
Viskozita ( Brookfield 20°C)	4500 – 6000 mPa.s
Specifická váha	1040 +/- 10 g/ litr
Obsah pevných látek	25+/-2



## Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. Věnovat pozornost ověření velikosti plochy podkladu určeného k nátěru, aby nedošlo k následnému nedostatku nátěrového materiálu. V případě užití více balení se doporučuje smíchat vše předem, aby nedošlo k rozdílnosti barevných tónalit.