

Shade S

Odvážné a výrazné vodou ředitelné, dekorativní barvy s metalickým efektem

SHADE S je nový fascinující povrchová úprava mezi řady Shade kovových efektů. Je sloučení mezi hladkým a tvarovaným povrchy, který může vytvořit se skutečně unikátních kontrastů a odrazy. K dispozici ve 3 základech: Gold, Silver a hliník, které mohou být navíc snadno tónovat do široké škály odstínů přidáním Adicolor Tinters produkovat zajímavé odstiny a povrchové úpravy svých snů.

Směr použití: Interiérový povrch, sádrový či omítnutý.

Příprava povrchu: Zeď: K dosažení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch stětkou nebo válečkem jeden nebo dva nátěry univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE naředěného 20-30 % vody. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou sprášující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu - nežli přikročíte k samotné aplikaci. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíte k aplikaci konečné úpravy.

Dřevo: aplikovat jeden nebo dva nátěry ADIPAC

Kov: aplikovat jeden nátěr ANTIRUST

Pvc, hliník, zinek: aplikovat jeden nebo dva nátěry FUND FLEX.

Příprava odstínu: Přidejte uvedené množství Adicolor TINTER do SHADE Silver, zlato, hliník base, jak je uvedeno na grafe barev a důkladně promíchejte.

Aplikace: Štětcem nebo válečkem naneste jeden nebo dvě podkladové vrstvy Fondo Universale tónovány se stejným tónem který budete využívat v průměru 1 Tinter na 4 litry.

SLAND FINISH: Naneste produkt ve 4 až 6 bodů na stěnu a pak pokračujte v uplatňování (spojte jich mezi sebou). Tak v místech, kde se materiál zastane více na stěně vznikne efekt ostrovy.

STRIATED FINISH: Štětcem vytvářít na stěně řadu lineárních známek v požadovaném směru. Spojte jich mezi sebou. Pokračujte tímto způsobem dál. Obecně jeden nátěr stačí pro dobré krytí.

Ředění: připravená k použití.

Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	6-8 m2/ litr
Zasychání při 25 °C	4-6 hodin
Viskozita (Brookfield 20°C)	4500 – 6000 mPa.s
Specifická váha	1040 +/- 10 g/ litr
Obsah pevných látek	25+/-2



Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. Věnovat pozornost ověření velikosti plochy podkladu určeného k nátěru, aby nedošlo k následnému nedostatku nátěrového materiálu. V případě užití více balení se doporučuje smíchat vše předem, aby nedošlo k rozdílnosti barevných tónalit.