

# TRAVERTINUS

**Odvážné a výrazné vodou ředitelné, dekorativní barvy s metalickým efektem**

TRAVERTINUS evokuje atmosféru starověkého římského obložení. Směs vybraného mramorového prachu a drti na vápenném základě, který usnadňuje aplikaci a garantuje perfektní přilnutí na podklad. Charakteristický travertin používán ve vilách a vznešených palácích je dnes v aktuální nabídce Adicolor v obnoveném zpracování moderní technologií na základě starověkých vzorů a za použití prvotřídního materiálu. Travertinus je vhodný k aplikaci v interiéru i v exteriéru, nerostné složky zaručují výbornou odolnost proti vlhkosti a plísním při zachování vynikající prodyšnosti a dostatečné schopnosti odpuzovat vodu.

**Směr použití:** Jakýkoliv interiérový nebo exteriérový povrch, sádrový či omítnutý.

**Příprava povrchu:** Na nové zdivo nebo předchozí malbu aplikovat první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu. Aplikovat jeden nátěr univerzálním odkladem FONDO UNIVERSALE naředěným 20-30 % vody.

**Příprava směsi:** Promísit TRAVERTINUS se 40-45 % vody za použití mixeru při nízkých otáčkách, nechat materiál odpočinout cca 15 minut před aplikací.

**Aplikace:** Aplikovat první nátěr zednickou lžící z nerezavějící oceli, nanést zhruba 2 mm vrstvu, věnovat pozornost rovnoměrné aplikaci produktu, nezanechat rýhy a jiné nepravidelnosti. Aplikovat stejným postupem druhý nátěr po uplynutí zhruba 12 hodin (podle okolní teploty a absorpce) a následně upravit nerezovou špachtlí inox o šířce cca 6-10 mm, třít kolmo ke zdi pod úhlem 90°. Pro vytvoření ideálního porozního efektu použít nástroj uvedený pod kódem A5501. Zvolit požadovaný vzor, bloky nebo kachlíky, vytvořit odpovídající rýhování špachtlí nebo jakýmkoliv jiným nástrojem. Uhladit pod tlakem odvedenou práci zednickou lžící. Pečlivé uhlazení dodá nátěru kompaktnost a lesk. V případě částečného zaschnutí ve fázi aplikace je možno ke zlepšení jeho zpracovatelnosti materiál navlhčit.

**Interiér:** TRAVERTINUS může být ponechán v přírodní úpravě nebo je možno k jeho ochraně a dekoraci použít VELE' naředěné 30-40 % vody, v neutrální nebo barevné verzi, aplikované štětkou.

**Exteriér:** TRAVERTINUS je nutno chránit aplikací nátěru VELE' naředěného 30-40 % vody v neutrální nebo barevné verzi.

**Ředění:** 40-45 % vody.

## Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	tip F - (jemný) cca 0,8 - 1,2 čtverečních metrů na litr tip M - (střední) cca 0,4 - 0,6 čtverečních metrů na litr
Zasychání při 25 °C	2-3 hodin na dotek, 24 hodin celkové zaschnutí
Skladovatelnost	max 4 hodiny



## Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. V letním období nebo při aplikaci na velmi savý podklad je vhodné povrch navlhčit před prvním i před druhým nátěrem. Při aplikaci v exteriéru za vysokých teplot zabránit přímému slunečnímu záření na dekorovanou plochu. Chránit upravený exteriérový povrch alespoň po dobu tří dnů (obzvláště v období zvýšené vlhkosti). TRAVERTINUS obsahuje přírodní minerály, jeho tonalita závisí na druhu použitého mramoru a mohou se vyskytovat rozdíly v odstínech mezi jednotlivými baleními.

