

# Veli&Velluti

Rafinovaný efekt jedinečný na dotek, s neodolatelným stínováním ve zlaté nebo stříbrné barvě.

VELI&VELLUTI; velmi elegantní, dekorativní finální úprava na vodní bázi, kterou ADICOLOR nabízí ke zkrášlení zdí těch nejprestižnějších interiérů, nejelegantnějších domů, nejambicióznějších kanceláří a nejrafinovanějších hotelů. Tento jedinečný efekt dokáže dát pocit hlubokého uspokojení tomu, kdo si jej zvolí. Barevné odstíny představené ve vzorníku, jsou ukázkou, jak tato finální úprava dokáže uspokojit nejrozumnější poptávku. Nátěry Veli&Velluti jsou k dispozici ve dvou verzích, na zlatém nebo stříbrném základu. Požadovaný odstín se obrtí přidáním zvolených Adicolor Tinters nebo tintometrickým systémem, podle potřeby.



**Směr použití:** Sádrový interiérový povrch

#### Příprava povrchu:

Podklad musí být hladký a jednotlivý. K obdržení požadovaného výsledku aplikovat na suchý, čistý povrch stětkou nebo válečkem jeden nebo dva nátěry univerzálního podkladu FONDO UNIVERSALE, přidáním TINTERU vybrané barvy obdržíme požadovaný odstín – 1 TINTER na dva litry produktu naředěného 20-30 % vody. Jedná-li se o podkladový materiál daný starou nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu – pochopitelně, nežli přikročíte k samotné aplikaci. Nechat zaschnout FONDO UNIVERSALE 5-6 hodin než přikročíte k aplikaci konečné úpravy.

#### Příprava odstínu:

Požadovaný odstín se obrtí přidáním zvolených Adicolor Tinters a důkladným promícháním před aplikací; nátěry Veli&Velluti jsou k dispozici ve dvou verzích, na zlatém nebo stříbrném základu. dávka dle vzorníku barev. Pouze odstíny VVFF se obrtí tintometrickým systémem "INSTANT COLOUR PROFESSIONAL".

#### Aplikace:

Aplikovat základ plastickým hladítkem; vertikálně, krátkými nátěry, nezanechat vyvýšeniny a nerovnosti. Finální nátěr aplikovat na suchý podklad za použití stejného nástroje; lehký film rozetřený nerovnoměrně, podle představy požadovaného sametového efektu.

**Ředění:** Připravená k použití



#### Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	5 čtverečních metrů na litr
Zasychání při 25 °C	3-4 hodin na dotek, 1 den celkové zaschnutí
Specifická váha	910-1100 +/- 20 g/ litr



#### Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. Věnovat pozornost ověření rozměrů podkladu určeného k nátěru, aby nedošlo k následnému nedostatku nátěrového materiálu. V případě užití více balení se doporučuje smíchat vše předem, aby nedošlo k rozdílnosti barevných tónů, z téhož důvodu použít VELI&VELLUTI a TINTER vyrobené ve stejné sérii. Umýt pracovní náčiní teplou vodou.